



TEST REPORT

LEGNORESINA[®]

CICLI DI STESURA FINITURA UV SU SUPERFICI LIGNEE DI PAVIMENTAZIONI PER INTERNI

I test effettuati nei laboratori Renner Italia per Legnoresina®_Salis hanno lo scopo di definire i requisiti prestazionali dei trattamenti di protezione superficiale della collezione Armonico. Il cicli di verniciatura UV dedicati a tali pavimentazioni lignee destinate ad ambienti interni soddisfano i più importanti parametri definiti nel quadro normativo di riferimento UNI 11622-1:2016.

TEST EFFETTUATO

Finitura Legnoresina®

- Adesione UNI EN ISO 2409:2013

LEGNORESINA® , ADESIONE UNI ISO 2409:2013

UNI EN ISO 2409:2013

La norma descrive un metodo per la valutazione della resistenza di pitture al distacco dal substrato quando incise fino al supporto con un reticolo a maglie quadrate.

Campione	Scala ISO
N° 4 PW FINITURA NATURALE	0

Classificazione

Scala ISO-0: Nessuna asportazione di film verniciato asportato

Scala ISO-1: Asportazione <5%

Scala ISO-2: Asportazione tra il 5% e il 15%

Scala ISO-3: Asportazione tra il 15% e il 35%

Scala ISO-4: Asportazione tra il 35% e il 65%

Scala ISO-5: Asportazione superiore al 65%

Minerbio (BO), 2 settembre
2020

Luigi Benni
Direttore di Laboratorio
Renner Italia S.p.A.